



Bohrfutteraufnahme BT 40 - B16



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 405.14.16



Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-2 (MAS-BT)
ADINTWS:	Bohrfutteraufnahmen DIN 238
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
CNSC:	J
LB1:	24
LF:	25
Rundlauf:	< 5µm
SK:	BT 40
SZID:	B16