



Bohrfutteraufnahmen DIN 238 SK 50 - B18



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: 502.14.18



Verwendung:

Zur Aufnahme von Bohrfuttern.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Kegelwinkeltoleranz < AT 3 nach DIN 2080
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

ADINTMS:	ISO 7388-1 (DIN 69871)
ADINTWS:	Bohrfutteraufnahmen DIN 238
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
CNSC:	A
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
LB1:	32
LF:	25
Rundlauf:	< 5µm
SK:	SK 50
SZID:	B18