



Zwischenhülse für Morsekegel HSK 100 - 4 - 170



Marke: Kemmler GmbH
Bestell-Nr.: A100.07.04



Verwendung:

Zur Aufnahme von Werkzeugen mit Morsekegelschaft und Austreibblappen nach DIN 228-1 Form B.

- Sämtliche Aufnahmen werden aus geschmiedetem Stahl gefertigt
- Spezifisch, verzugsarm gehärtet
- Oberflächenhärte HRC 58~60
- Härtetiefe 0,8mm~0,9mm
- Oberflächenrauigkeit Ra < 0,4 µm
- Zugfestigkeit im Kern von min. 800 N/mm² nach DIN
- Alle Funktionsflächen feinbearbeitet

Artikeleigenschaften

TDCON:	AT5
ADINTMS:	ISO 12164 (HSK-A)
ADINTWS:	DIN 6383
Auswuchtgüte:	G6,3 15.000 1/min
BD:	48
CTWS:	4
DCP:	Ja
DCPS:	D10/H4,5
HSK:	HSK-A 100
LPR:	170
max. Rundlaufabweichung:	< 5µm